



Technický list č.: TL 5-245-97/1

Vydání č.: 1

Účinnost: 10.07.2021

Neautorizovaný tisk

Heterogenní PVC podlahová krytina NOVOFLOR EXTRA

POPIS

Heterogenní PVC podlahová krytina v rolích NOVOFLOR EXTRA s PUR ochrannou vrstvou podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota	
Celková tloušťka	ČSN EN ISO 24346	mm	2,0 (+0,13; -0,10)	
Tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN EN ISO 24340	mm	0,8 (+13%;-10 %)	0,7 (+13%;-10 %)
Klasifikace/úroveň použití	ČSN EN ISO 10582	třída	23, 34, 43	
Sířka	ČSN EN ISO 24341	mm	1500 (+10, -0)	2000 (+10, -0)
Délka	ČSN EN ISO 24341	m	≥ 12 ≥ 20	
Celková plošná hmotnost*	ČSN EN ISO 23997	g/m ²	3060	
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	%	$\leq 0,4$	
Zvlnění po vystavení teplu	ČSN EN ISO 23999	mm	≤ 8	
Ohebnost	ČSN EN ISO 24344 metoda A	-	vyhovuje	
Trvalá deformace	ČSN EN ISO 24343-1	mm	$\leq 0,1$	
Vliv kolečkové židle	ČSN ISO 4918	-	vyhovuje	
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN 105-B02 metoda 3	stupeň	min. 6	
Pevnost spoje	ISO 16906	N/50 mm	průměrná hodnota ≥ 240 průměrná hodnota ≥ 180	
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída	B _f -s1	
Emise formaldehydu	ČSN EN 717-1	třída	E1	
Odolnost proti skluzu	ČSN EN 13893	třída	DS	
Tepelná vodivost*	ČSN EN ISO 10456	W/m.K	0,17	
Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	-	vyhovuje	
Protiskluznost	DIN 51130	skupina	R10	

*informativní hodnota

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Vliv na životní prostředí	ČSN ISO 14025	-	Environmentální prohlášení o produkту (EPD)
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846 metoda C	-	vyhovuje
Antibakteriální ochrana*	ČSN ISO 22196	-	R ≥ 3
VOC	ISO 16000-9	µg/m ³	≤ 10 (po 28 dnech)

*platí pro šíři 2000 mm

BALENÍ

Rozměr [mm]	Délka návinu v roli	
	[m]	[m ²]
2,0 x 1500	12	18
2,0 x 2000	12	24
2,0 x 2000	20	40

INSTALACE PODLAHOVÉ KRYTINY

- Podrobný postup aplikace heterogenní PVC podlahové krytiny je uveden Kladečském předpisu LINO Fatra PN 5410/97, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.
- Podlahová krytina se pokládá celoplošným lepením disperzními lepidly doporučenými výrobcem.
- Pro podlahové krytiny s nášlapnou vrstvou potištěnou pravidelným vzorem nelze zajistit návaznost vzoru mezi jednotlivými pásy podlahové krytiny.

POKYNY, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA

- Podlahovou krytinu skladujte při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla, chráňte před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.
- Podlahové krytiny jsou určeny do interiéru. Podmínky provozu podlahoviny: teplota vzduchu + 10 °C až + 35 °C, relativní vlhkost vzduchu (50 ± 10) %.
- Na instalované podlahové krytině zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami z materiálů o tvrdosti vyšší než povrch podlahové krytiny.
- Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví zezloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.
- Nábytkové nožky opatřete vhodnými ochrannými prostředky např. kluzáky z měkkého plastu, textilními podložkami, u kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“.
- Pokud dojde k poškrábání povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nábytku, u kterého nebudou chráněny kontaktní plochy s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, nelze na toto poškrábání uplatňovat reklamací.
- Informace o údržbě, ošetřování a čištění podlahové krytiny jsou uvedeny v Kladečském předpisu LINO Fatra PN 5410/97, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.

ZÁRUKY

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky na 5 let jsou uvedeny na webových stránkách www.fatra.cz.

Konec dokumentu